

JOINTS POUR RACCORDS A CAMES

DESCRIPTION

- 06J (NBR): Elastomère qui convient à la plupart des applications hydrauliques et pneumatiques.
Température -30°C à +120°C.
- 06JE (EPDM): Elastomère résistant à la vapeur, eau chaude, produits alcalins.
Température: -30°C à +140°C.
- 06JP (PTFE): Composé d'une âme EPDM recouverte d'une enveloppe PTFE.
 Très bonne isolation thermique et électrique, faible coefficient de friction et forte densité.
Température: -20°C à +100°C.
- 06JV (FKM ou Viton): Excellente résistance à la chaleur, aux carburants et produits chimiques agressifs.
Température: -30°C à +200°C.



Référence ADG	Diam. Ext. mm	Diam. Int. mm	Epaisseur mm	Poids Kg
06J-15	26.5	17.5	4	0.002
06J-20	35.0	22.0	5.5	0.005
06J-26	40.0	27.0	6.4	0.007
06J-33	50.0	35.0	6.4	0.009
06J-40	56.0	41.0	6.4	0.010
06J-50	67.0	51.0	6.4	0.010
06J-66	80.0	60.0	6.4	0.020
06J-80	95.0	76.0	6.4	0.020
06J-100	124.0	102.0	6.4	0.030

Référence ADG	Diam. Ext. mm	Diam. Int. mm	Epaisseur mm	Poids Kg
06JE-15	26.5	17.5	4	0.002
06JE-20	35.0	22.0	5.5	0.005
06JE-26	40.0	27.0	6.4	0.007
06JE-33	50.0	35.0	6.4	0.009
06JE-40	56.0	41.0	6.4	0.010
06JE-50	67.0	51.0	6.4	0.010
06JE-66	80.0	60.0	6.4	0.020
06JE-80	95.0	76.0	6.4	0.020
06JE-100	124.0	102.0	6.4	0.030

Référence ADG	Diam. Ext. mm	Diam. Int. mm	Epaisseur mm	Poids Kg
06JP-15	26.2	17.5	4	0.002
06JP-20	35.3	21.2	5.5	0.004
06JP-26	39.0	23.0	6.4	0.006
06JP-33	49.5	32.4	6.4	0.009
06JP-40	55.2	35.2	6.4	0.012
06JP-50	66.0	47.0	6.4	0.014
06JP-66	79.0	58.5	6.4	0.020
06JP-80	94.5	76.3	6.4	0.022
06JP-100	124.0	102.0	6.4	0.032

Référence ADG	Diam. Ext. mm	Diam. Int. mm	Epaisseur mm	Poids Kg
06JV-15	26.5	17.5	4	0.002
06JV-20	35.0	22.0	5.5	0.005
06JV-26	40.0	27.0	6.4	0.007
06JV-33	50.0	35.0	6.4	0.009
06JV-40	56.0	41.0	6.4	0.010
06JV-50	67.0	51.0	6.4	0.010
06JV-66	80.	60.0	6.4	0.020
06JV-80	95.0	76.0	6.4	0.020
06JV-100	124.0	102.0	6.4	0.030

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.